



# AFT

Auxilaire de Fabrication et Transformation  
Micro-Macinazione France

AFT  
Rue des terres blanches  
37110 Château-Renault  
France  
Tél +33 (0)2 47 29 62 73  
Fax +33 (0)2 47 29 62 67  
info@aft-powders.com  
www.aft-powders.com  
www.micro-macinazione.fr

*Broyage Micronisation Cryobroyage Mélange Tamisage Impregnation R&D  
Grinding Micronisation Cryogrinding Blending Sifting Coating R&D*

## Compte rendu d'analyse

### Caractérisation granulométrique

Objectif :.....	2
Résultat:.....	2
Graphiques répétabilité .....	3

Château-Renault le mardi 6 juillet 2010



# AFT

Auxilaire de Fabrication et Transformation  
Micro-Macinazione France

AFT  
Rue des terres blanches  
37110 Château-Renault  
France  
Tél +33 (0)2 47 29 62 73  
Fax +33 (0)2 47 29 62 67  
info@aft-powders.com  
www.aft-powders.com  
www.micro-macinazione.fr

*Broyage Micronisation Cryobroyage Mélange Tamisage Impregnation R&D  
Grinding Micronisation Cryogrinding Blending Sifting Coating R&D*

Objet : Etude de répétabilité

Château Renault le 06/07/2010

### Objectif :

Etudier la répétabilité de 22 échantillons.  
 $4.5\mu\text{m} < D(v, 0.5) < 6.5\mu\text{m}$ .

### Résultat:

Result: Statistics Table							
Distribution: \volume				No. of Results In Statistics: 22			
No	Size (µm)	Mean In %	2°S.D.	No	Size (µm)	Mean In %	2°S.D.
1	0.49	0.97	0.74	21	10.48	6.49	0.76
2	0.58	1.70	0.98	22	12.21	4.99	0.79
3	0.67	2.11	0.79	23	14.22	3.46	0.81
4	0.78	2.07	0.32	24	16.57	2.04	0.75
5	0.91	1.98	0.30	25	19.31	0.83	0.79
6	1.06	1.83	0.83	26	22.49	0.02	0.15
7	1.24	1.66	1.34	27	26.20	0.00	0.00
8	1.44	2.11	0.32	28	30.53	0.00	0.00
9	1.68	2.27	0.37	29	35.56	0.00	0.00
10	1.95	2.58	0.42	30	41.43	0.00	0.00
11	2.28	3.06	0.46	31	48.27	0.00	0.00
12	2.65	3.75	0.47	32	56.23	0.00	0.00
13	3.09	4.56	0.46	33	65.51	0.00	0.00
14	3.60	5.45	0.44	34	76.32	0.00	0.00
15	4.19	6.36	0.41	35	88.91	0.00	0.00
16	4.88	7.21	0.42	36	103.58	0.00	0.00
17	5.69	7.91	0.49	37	120.67	0.00	0.00
18	6.63	8.45	0.59	38	140.58	0.00	0.00
19	7.72	8.45	0.67	39	163.77	0.00	0.00
20	9.00	7.71	0.71	40	190.80	0.00	0.00
	10.48				222.28		

Veillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

A. ANDERSSON  
Responsable Qualité



# AFT

## Auxilaire de Fabrication et Transformation Micro-Macinazione France

AFT  
Rue des terres blanches  
37110 Château-Renault  
France  
Tél +33 (0)2 47 29 62 73  
Fax +33 (0)2 47 29 62 67  
info@aft-powders.com  
www.aft-powders.com  
www.micro-macinazione.fr

*Broyage Micronisation Cryobroyage Mélange Tamisage Impregnation R&D  
Grinding Micronisation Cryogrinding Blending Sifting Coating R&D*

### Graphiques répétabilité

